**PRODUKTKARTE**

# MEDITAP B-365

Anwendung

| | |
|---|---|
| Beschichtung - PVC | 100% |
| Durch - PES | 100% |
| Flächengewicht [g/m2] | 550 ± 50 |
| Dicke [mm] | 0,9 ± 0,2 |
| Bruchkraft [daN/5cm] Methode 2 längs / quer | ≥ 35 / ≥ 15 |
| Beschichtungshaftung - längs / quer [daN/5cm] | ≥ 2 / ≥ 2 |
| Abriebfestigkeit der Beschichtung (Martindael-Methode) [Zyklen] | ≥ 30 000 |
| Kommentare | Przepis konserwacji materiałów powlekanych PCW<br>Codzienne zabrudzenia czyścić powierzchniowo stosując łagodny detergent, najlepiej roztwór szarego mydła. Miejscowe, silniejsze zabrudzenia czyścić stosując 25% roztwór alkoholu etylowego. Dezynfekcja przy pomocy ogólnodostępnych środków zawierających: aktywny chlor (dichloroizocyjanuran sodu, max. stężenie 10000 ppm) lub aktywny chlor (dwutlenek chloru w roztworze do 20 000ppm) lub alkohol izopropylowy (max stężenie 70 %). Przed użyciem środka innego niż łagodny detergent trzeba sprawdzić efekt w niewidocznym miejscu, a samo czyszczenie wykonać bardzo ostrożnie.<br>Nie stosować (pod rygorem utraty gwarancji): Wosków, silnych detergentów, środków wybielających, środków zawierających benzyny i oleje, rozpuszczalniki, rysujących powierzchnię oraz środków do czyszczenia skóry naturalnej.<br>Gwarancji nie podlegają: trwałe przebarwienia powstałe wskutek kontaktu z odzieżą zawierającą aktywne, migrujące barwniki (np. jeans, zamsz itp.), ślady z długopisu, tuszu, mazaków itp. zawierające aktywne barwniki, uszkodzenia mechaniczne oraz wywołane przez wysoką temperaturę, płyny żrące, ogień lub niewłaściwą pielęgnację. |
| Brennbarkeit | PN-EN 1021-1<br>PN-EN 1021-2<br>PN-EN 71-2:2021-05<br>BS 5852 Part 1 |

**PRODUKTKARTE**

# MEDITAP B-365

REACH

OEKO-TEX

Сертификат Государственного института гигиены (PZH)

Не содержит фталатов

Огнестойкий

Устойчивый к истиранию

Водонепроницаемый