



sanwil®



PRODUKTKARTE

SOFT MARINE B-544

Anwendung



Beschichtung - PVC	100%
Durch - PES	100%
Flächengewicht [g/m ²]	720 ± 60
Dicke [mm]	1,1 ± 0,2
Bruchkraft [daN/5cm] Methode 2 längs / quer	≥ 30 ≥ 15
Reißfestigkeit: längs / quer [daN]	≥ 2 ≥ 2
Beschichtungshaftung - längs / quer [daN/5cm]	≥ 2 ≥ 2
Widerstand gegen wiederholtes Biegen bei Raumtemperatur [Anzahl der Biegungen in Tausend]	≥ 100
Abriebfestigkeit der Beschichtung (Martindael-Methode) [Zyklen]	≥ 80 000 (Допустимая степень повреждения 3)
Brennbarkeit	IMO FTPC Part 8



sanwil®



PRODUKTKARTE

SOFT MARINE B-544



ИМО



REACH



Сертификат
Государственного
института гигиены
(PZH)



Не содержит фталатов



Огнестойкий



Светостойкий



Устойчивый к морской
воде



Устойчивый к
истиранию



Для наружного
применения



Водонепроницаемый