

SANFLEX B-261

Anwendung



Beschichtung - PVC	100%
Durch - PES	100%
Flächengewicht [g/m ²]	420 ± 30
Dicke [mm]	0,7 ± 0,1
Bruchkraft [daN/5cm] Methode 2 längs / quer	≥ 30 ≥ 15
Beschichtungshaftung - längs / quer [daN/5cm]	≥ 2,5 ≥ 2,5
Abriebfestigkeit der Beschichtung (Martindael-Methode) [Zyklen]	≥ 30 000



sanwil®



PRODUKTKARTE

SANFLEX B-261



REACH



Не содержит фталатов



Устойчивый к
истиранию



Водонепроницаемый