



# sanwil®



PRODUKTKARTE

## SPORTAN B-511

Anwendung



Beschichtung - PVC	100%
Durch - PES	100%
Flächengewicht [g/m <sup>2</sup> ]	≥ 1000
Dicke [mm]	2.1 ± 0.2
Bruchkraft [daN/5cm] Methode 2 längs / quer	≥ 40 / ≥ 40
Reißfestigkeit: längs / quer [daN]	≥ 5 / ≥ 5
Beschichtungshaftung - längs / quer [daN/5cm]	≥ 3 / ≥ 3
Widerstand gegen wiederholtes Biegen bei Raumtemperatur [Anzahl der Biegungen in Tausend]	≥ 150 000
Standardbreite [cm]	140
Standardrollenlänge [m]	25