

NUBUCK C-507

Anwendung



Beschichtung - PU	100%
Beschichtung- ПУ	100%
Gewicht [g/m ²]	≥290
Flächengewicht [g/m ²]	≥290
Bruchdehnung - längs / breit [%]	≥50/≥ 50
Beschichtungshaftung - in Längsrichtung / in Querrichtung [daN/5cm]	≥ 2,5/≥ 2,5
Beschichtungshaftung - längs / quer [daN/5cm]	≥ 2,5/≥ 2,5
Widerstand gegen wiederholtes Biegen bei Raumtemperatur [Anzahl der Biegungen in Tausend]	≥ 50
Widerstand gegen wiederholtes Biegen bei Raumtemperatur [Anzahl der Biegungen in Tausend]	≥ 50
Flammenschutz	spełnia
Feuer Beständigkeit	spełnia
Standardbreite [cm]	145



sanwil®



PRODUKTKARTE

NUBUCK C-507



Не содержит фталатов



Огнестойкий



Дышащий



Светостойкий



Паропроницаемый



Приятный на ощупь