



sanwil®



PRODUKTKARTE

SUPER MAT B-265

Anwendung



Beschichtung - PVC	92%
Beschichtung - PU	8%
Medien - PES	100%
Flächengewicht [g/m ²]	520±20
Dicke [mm]	0,9±0,1
Bruchkraft [daN/5cm] Methode 2 längs / quer	≥ 40 ≥ 20
Reißfestigkeit: längs / quer [daN]	≥ 2 ≥ 2
Beschichtungshaftung - längs / quer [daN/5cm]	≥ 2,5 ≥ 2,5
Widerstand gegen wiederholtes Biegen bei Raumtemperatur [Anzahl der Biegungen in Tausend]	≥ 100
Brennbarkeit	PNN ISO 3795



sanwil[®]



PRODUKTKARTE

SUPER MAT B-265



Огнестойкий



Водонепроницаемый