

SANMED C-462

Zastosowanie



Powłoka - PU	100%
Nośnik - PES	100%
Masa powierzchniowa [g/m ²]	200 ± 15
Wodoszczelność [mm słupa wody]	≥ 2000
Paroprzepuszczalność	≥ 300
Siła zrywająca [daN/5cm] Metoda 2 wzdłuż / wszerz	≥ 20 / ≥ 10
Odporność na płomień	+
Odporność na płomień	+
Ocena zapalności materaców i tapicerowanych podstaw leżysk	+
Zmiana wymiarów po praniu dla: szer. materiału 145 cm - wzdłuż - wszerz szer. materiału 110 cm - wzdłuż - wszerz	≤ 3 ≤ 2 - -
Palność	PN EN 1021-1 PN EN 1021-2



sanwil®



KARTA PRODUKTU

SANMED C-462



REACH



OEKO-TEX



Atest Polskiego Zakładu
Higieny



Nie zawiera ftalanów



Ognioodporny



Oddychający



Paroprzepuszczalny



Miękki w dotyku



Wodoszczelny