

ARTEMIS B-707

Zastosowanie



Powłoka - PCV	100%
Nośnik - Bawełna	100%
Masa powierzchniowa [g/m ²]	730±60
Grubość [mm]	1,1 ± 0,1
Siła zrywająca [daN/5cm] Metoda 2 wzdłuż / wszerz	≥ 40 ≥ 30
Przyczepność powłoki - wzdłuż / wszerz [daN/5cm]	≥ 2,5 ≥ 2,5
Wytrzymałość na wielokrotne zginanie w temperaturze pokojowej [Ilość zgięć w tys.]	≥ 50
Odporność powłoki na ścieranie (metoda Martindael'a) [Cykle]	≥ 50 000
Odporność powłoki na ścieranie (metoda Martindael'a) [Cykle]	≥ 150 000
Odporność na płomień	0
Odporność na płomień	spełnia
Palność	PN-EN 3795 CRIB 5



sanwil®



KARTA PRODUKTU

ARTEMIS B-707



REACH



Nie zawiera ftalanów



Ognioodporny



Odporny na zadrapania



Wodoszczelny