



# sanwil®



KARTA PRODUKTU

## SANWIA M-754

Zastosowanie



Powłoka - PCV	100%
Nośnik - PES	100%
Masa powierzchniowa [g/m <sup>2</sup> ]	540±50
Grubość [mm]	0,85 ± 0,15
Siła zrywająca [daN/5cm] Metoda 2 wzdłuż / wszerz	≥ 35 / ≥ 20
Wytrzymałość na rozdzieranie: wzdłuż / wszerz [daN]	≥ 2,5 / ≥ 2,5
Przyczepność powłoki - wzdłuż / wszerz [daN/5cm]	≥ 2 / ≥ 2
Wytrzymałość na wielokrotne zginanie w temperaturze pokojowej [Ilość zgięć w tys.]	≥ 50
Odporność powłoki na ścieranie (metoda Martindael'a) [Cykle]	≥ 40 000 PN-EN ISO 5470-2*
Uwagi	Materiał bezftalanowy.



# sanwil®



KARTA PRODUKTU

## SANWIA M-754



REACH



OEKO-TEX



Nie zawiera ftalanów



Ognioodporny



Odporny na alkohol



Odporny na UV



Odporny na zadrapania



Do stosowania na zewnątrz