


KARTA PRODUKTU

SANFLEX B 258

Zastosowanie



Powłoka - PCV	92
Powłoka - PU	8
Nośnik - PES	100
Masa powierzchniowa [g/m ²]	600±40
Grubość [mm]	1,0± 0,1
Wytrzymałość na wielokrotne zginanie w temperaturze pokojowej [Ilość zgięć w tys.]	≥ 100
Wytrzymałość na wielokrotne zginanie w temperaturze zadanej [Ilość zgięć w tys.]	≥ 30 (-10°C)
Odporność powłoki na ścieranie (metoda Martindael'a) [Cykle]	≥ 50 000
Uwagi	MROZOODPORNY RESISTANT LOW TEMPERATURE Морозостойкий
Standardowa szerokość [cm]	145
Standardowy nawój w rolce [m]	50
Palność	PN ISO 3795



sanwil®



KARTA PRODUKTU

SANFLEX B 258



REACH



Nie zawiera ftalanów



Odporny na zadrapania



Do stosowania na zewnątrz



Mrozoodporny