

MEDITAP B-365

Применение



покрытие - ПВХ	100%
основа - полиэфир	100%
масса [g/m ²]	550 ± 50
толщина [mm]	0,9 ± 0,2
разрывная нагрузка [daN/5cm] Метод 2 в продольном направлении / в поперечном направлении	≥ 35 / ≥ 15
Адгезия покрытия - в продольном направлении / в поперечном направлении [daN/5cm]	≥ 2 / ≥ 2
сопротивление истиранию (метод Martindale) [циклов]	≥ 30 000
замечание	<p>Przepis konserwacji materiałów powlekanych PCW Codzienne zabrudzenia czyścić powierzchniowo stosując łagodny detergent, najlepiej roztwór szarego mydła. Miejscowe, silniejsze zabrudzenia czyścić stosując 25% roztwór alkoholu etylowego. Dezynfekcja przy pomocy ogólnodostępnych środków zawierających: aktywny chlor (dichloroizocyjanuran sodu, max. stężenie 10000 ppm) lub aktywny chlor (dwutlenek chloru w roztworze do 20 000ppm) lub alkohol izopropylowy (max stężenie 70 %). Przed użyciem środka innego niż łagodny detergent trzeba sprawdzić efekt w niewidocznym miejscu, a samo czyszczenie wykonać bardzo ostrożnie.</p> <p>Nie stosować (pod rygorem utraty gwarancji): Wosków, silnych detergentów, środków wybielających, środków zawierających benzyny i oleje, rozpuszczalniki, rysujących powierzchnię oraz środków do czyszczenia skóry naturalnej.</p> <p>Gwarancji nie podlegają: trwałe przebarwienia powstałe wskutek kontaktu z odzieżą zawierającą aktywne, migrujące barwniki (np. jeans, zamsz itp.), ślady z długopisu, tuszu, mazaków itp. zawierające aktywne barwniki, uszkodzenia mechaniczne oraz wywołane przez wysoką temperaturę, płyny żrące, ogień lub niewłaściwą pielęgnację.</p>

Огнестойкость

PN-EN 1021-1
PN-EN 1021-2
PN-EN 71-2:2021-05
BS 5852 Part 1



sanwil®



КАРТА ПРОДУКТА

MEDITAP B-365



REACH



OEKO-TEX



Сертификат
Государственного
института гигиены
(PZH)



Не содержит фталатов



Огнестойкий



Устойчивый к
истиранию



Водонепроницаемый