



# sanwil®



КАРТА ПРОДУКТА

## SKADEN B-353

Применение



покрытие - ПВХ	100%
основа - полиэфир	100%
масса [g/m <sup>2</sup> ]	550 ± 50
толщина [mm]	0,9 ± 0,2
разрывная нагрузка [daN/5cm] Метод 2 в продольном направлении / в поперечном направлении	≥ 30 / ≥ 15
сопротивление истиранию (метод Martindale) [циклов]	≥ 30 000 (Допустимая степень повреждения 2)
Огнестойкость	PN EN 1021-1 PN EN 1021-2



# sanwil®



КАРТА ПРОДУКТА

## SKADEN B-353



REACH



Сертификат  
Государственного  
института гигиены  
(PZH)



Не содержит фталатов



Огнестойкий



Водонепроницаемый