



sanwil®



КАРТА ПРОДУКТА

SANFLEX B-261

Применение



покрытие - ПВХ	100%
основа - полиэфир	100%
масса [g/m ²]	420 ± 30
толщина [mm]	0,7 ± 0,1
разрывная нагрузка [daN/5cm] Метод 2 в продольном направлении / в поперечном направлении	≥ 30 ≥ 15
Адгезия покрытия - в продольном направлении / в поперечном направлении [daN/5cm]	≥ 2,5 ≥ 2,5
сопротивление истиранию (метод Martindale) [циклов]	≥ 30 000



sanwil®



КАРТА ПРОДУКТА

SANFLEX B-261



REACH



Не содержит фталатов



Устойчивый к
истиранию



Водонепроницаемый