

## КАРТА ПРОДУКТА

# SANTA C-221

Применение



покрытие - PU	100%
Основа - полиэфир	57%
Основа - хлопок	43%
масса [g/m <sup>2</sup> ]	≥ 290
разрывная нагрузка [daN/5cm] Метод 2 в продольном направлении / в поперечном направлении	≥ 50 / ≥ 50
прочность на разрыв в продольном направлении/в поперечном направлении [daN] Метод В	≥ 4 / ≥ 4
Адгезия покрытия - в продольном направлении / в поперечном направлении [daN/5cm]	≥ 2,5 / ≥ 2,5
Стойкость к многократным изгибам при комнатной температуре [количество изгибов в тысячах]	≥ 50
сопротивление истиранию (метод Martindale) [циклов]	≥ 50 000 (Допустимая степень повреждения 2)
огнеустойчивость	+
Огнестойкость	PN EN 1021-1



# sanwil®



КАРТА ПРОДУКТА

## SANTA C-221



REACH



Сертификат  
Государственного  
института гигиены  
(PZH)



Не содержит фталатов



Огнестойкий



Приятный на ощупь