



sanwil®



КАРТА ПРОДУКТА

SANWIA M-754

Применение



покрытие - ПВХ	100%
основа - полиэфир	100%
масса [g/m ²]	540±50
толщина [mm]	0,85 ± 0,15
разрывная нагрузка [daN/5cm] Метод 2 в продольном направлении / в поперечном направлении	≥ 35 / ≥ 20
прочность на разрыв в продольном направлении / в поперечном направлении [daN]	≥ 2,5 / ≥ 2,5
Адгезия покрытия - в продольном направлении / в поперечном направлении [daN/5cm]	≥ 2 / ≥ 2
Стойкость к многократным изгибам при комнатной температуре [количество изгибов в тысячах]	≥ 50
сопротивление истиранию (метод Martindale) [циклов]	≥ 40 000 (Допустимая степень повреждения 2)



sanwil®



КАРТА ПРОДУКТА

SANWIA M-754



REACH



ОЕКО-ТЕХ



Не содержит фталатов



Огнестойкий



Устойчивый к
действию алкоголя



Светостойкий



Устойчивый к
стиранию



Для наружного
применения