



sanwil®



КАРТА ПРОДУКТА

ТЕСЬМА В384

Применение



покрытие - ПВХ	100%
основа - полиэфир	100%
масса [g/m ²]	≥350
толщина [mm]	≥0.5
Адгезия покрытия - в продольном направлении / в поперечном направлении [daN/5cm]	≥ 1.5 / ≥ 1.5
Стойкость к многократным изгибам при комнатной температуре [количество изгибов в тысячах]	≥ 50000