



sanwil®



КАРТА ПРОДУКТА

SKILTEX L-682

Применение



покрытие - полиэфир	26%
основа - полиэфир	74%
основа - PP	26%
разрывная нагрузка [daN/5cm] Метод 2 в продольном направлении / в поперечном направлении	≥ 30 / ≥ 20
прочность на разрыв в продольном направлении / в поперечном направлении [daN] Метод B	≥ 3 / ≥ 3
Адгезия покрытия - в продольном направлении / в поперечном направлении [daN/5cm]	≥ 1 / ≥ 1
Стойкость к многократным изгибам при комнатной температуре [количество изгибов в тысячах]	≥ 150
Стойкость к многократным изгибам при заданной температуре [количество изгибов в тысячах]	-15°C ≥ 10