

ARTEMIS B-431

Применение



покрытие - ПВХ	100%
основа - полиэфир	56%
основа - хлопок	44%
масса [g/m ²]	≥ 500
толщина [mm]	≥ 0.9
разрывная нагрузка [daN/5cm] Метод 2 в продольном направлении / в поперечном направлении	≥ 40 / ≥ 30
прочность на разрыв в продольном направлении / в поперечном направлении [daN]	≥ 2 / ≥ 2
Адгезия покрытия - в продольном направлении / в поперечном направлении [daN/5cm]	≥ 2.5 / ≥ 2.5
Стойкость к многократным изгибам при комнатной температуре [количество изгибов в тысячах]	≥ 50 000
сопротивление истиранию (метод Martindale) [циклов]	≥ 40 000



sanwil®



КАРТА ПРОДУКТА

ARTEMIS B-431



REACH



Сертификат
Государственного
института гигиены
(PZH)



Не содержит фталатов



Огнестойкий



Устойчивый к
истиранию



Приятный на ощупь



Водонепроницаемый